

团 体 标 准

T/CCMI 17—2022

锻轧式大型筒形锻件 通用技术条件

General specification for forging and rolling large cylindrical forgings

2022 - 02 - 28 发布

2022 - 04 - 01 实施

中 国 锻 压 协 会 发 布

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 制造工艺	2
5 技术要求	4
6 检验规则与试验方法	5
7 复验和重新热处理	7
8 标识及可追溯性	8
9 包装和运输	8
10 质量证明书	8
附录 A（资料性） 锻轧式大型筒形锻件订货要求	9
附录 B（资料性） 锻轧式大型筒形锻件机械加工余量与公差	10
图 1 筒形锻件有效厚度示意图	2
图 2 筒形锻件轮廓图	3
图 3 筒形锻件取样位置	6
图 4 冲击试样缺口朝向	7
表 1 粗加工未注尺寸公差的偏差	3
表 2 粗加工圆角半径和倒角高度偏差	3
表 3 碳素钢成品化学成分允许偏差	4
表 4 合金钢成品化学成分允许偏差	4
表 B.1 锻轧式大型筒形锻件机械加工余量与公差表	10

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由伊莱特能源装备股份有限公司提出。

本文件由中国锻压协会归口。

本文件起草单位：伊莱特能源装备股份有限公司、中国科学院金属研究所、中国原子能科学研究院、兰州兰石重型装备股份有限公司、上海电气上重铸锻有限公司。

本文件起草人：赵兴明、赵丽美、李玲、孙明月、徐斌、赵龙哲、徐海涛、李雅平、刘兆阳、王天先、周予东、陶志勇、张智峰、雷雪、赵方娜、曹伟飞。

本文件为2022年2月28日首次发布。

引 言

在航空航天、核电、石油化工等行业对大型高端筒形锻件需求逐年增加，尺寸也越来越大，这些大型筒形锻件（核电反应堆压力容器筒体、蒸汽发生器筒体、加氢反应器筒体等）都是各个设备中的关键部件，对设备的运行起到至关重要的作用。

组织编制《锻轧式大型筒形锻件 通用技术条件》的目的是为了引领、统一锻轧式大型筒形锻件的制造标准，提高行业标准要求和整体制造水平，确保产品质量稳定可靠。

通过该文件的发布和实施，可以有效提高大型筒形锻件的整体制造水平和产品质量，对于大型筒形锻件技术发展和高端装备制造业具有重要意义。

锻轧式大型筒形锻件 通用技术条件

1 范围

本文件规定了锻轧式大型筒形锻件（以下简称筒形锻件）的制造工艺、技术要求、检验规则、试验方法、标识及质量证明书等。

本文件适用于直径 $\geq 3500\text{mm}$ 、 $1500\text{mm} \leq \text{高度} \leq 3000\text{mm}$ 、 $25\text{吨} \leq \text{重量} \leq 200\text{吨}$ 的钢质（碳素钢、合金钢及不锈钢等）筒形锻件制造和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过本文件的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差
- GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法（适用部分）
- GB/T 226 钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法
- GB/T 228.1 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
- GB/T 229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
- GB/T 231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分：试验方法
- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值
- GB/T 1591 低合金高强度结构钢
- GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
- GB/T 4334 金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法
- GB/T 4336 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）
- GB/T 6394 金属平均晶粒度测定法
- GB/T 8541 锻压术语
- GB/T 10561 钢中非金属夹杂物含量的测定——标准评级图显微检验法
- GB/T 13299 钢的显微组织评定方法
- GB/T 20066 钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法
- GB/T 33083 大型碳素钢锻件 技术条件
- GB/T 33084 大型合金钢锻件 技术条件
- GB/T 37400.8 重型机械通用技术条件 第8部分：锻件
- NB/T 47008 承压设备用碳素钢和合金钢锻件
- NB/T 47009 低温承压设备用合金钢锻件
- NB/T 47010 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件
- NB/T 47013.3 承压设备无损检测 第3部分：超声检测
- NB/T 47013.4 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测
- NB/T 47013.5 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测
- TSG Z8001 特种设备无损检测人员考核规则

3 术语和定义

GB/T 8541、T/CCMI 16-2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

最终热处理的有效厚度 effective thickness of final heat treatment
在最终热处理之前，筒形锻件主截面壁厚的最大值，见图1。通常用 t 表示。




图1 筒形锻件有效厚度示意图

4 制造工艺

4.1 冶炼

筒形锻件用原材料应为采用电炉或转炉冶炼、炉外精炼、真空脱气工艺生产的镇静钢；经供需双方协商，也可采用其他更好的冶炼方法。

4.2 锻造

4.2.1 采用钢锭作为筒形锻件加工原材料时，钢锭水口和冒口应有足够的切除量，确保成品锻件无缩孔、严重偏析等影响质量的缺陷。

4.2.2 筒形锻件应在有足够能力的锻压设备上开坯。锻造比不应小于 3。

4.2.3 锻造开坯过程应包含下料、镦粗、冲孔、拔长、扩孔、平整等工步。

4.2.4 锻造工艺应标明材料牌号、工件编号、毛坯重量和尺寸；主要变形过程和变形图；始（终）锻温度、锻造比，以及锻造过程中使用的设备、工装、辅具等。

4.2.5 筒形锻件应有唯一标识，具有可追溯性。

4.3 轧环

4.3.1 筒形锻件开坯后应在有足够能力的轧环设备上进行轧环。轧制比不宜小于 1.3。

4.3.2 筒形锻件轮廓图应符合图 2 规定。其中 a 为筒形锻件内径或外径的机械加工余量。




图2 筒形锻件轮廓图

4.3.3 筒形锻件的机械加工余量与公差建议参照附录 B 的规定。

4.3.4 筒形锻件轧制后应及时进行标记移植，确定锻件编号，分清锻件的水口、冒口位置。

4.4 热处理

4.4.1 筒形锻件锻后热处理应考虑扩氢处理和为最终热处理做组织准备。对于以锻后热处理为最终热处理的锻件，热处理后应满足图样技术要求。

4.4.2 筒形锻件的最终热处理应按订货合同和图样上规定的交货状态进行。在热处理前后，按照订货图纸的要求进行尺寸检查并记录，尺寸应在订货图纸规定的公差范围内。

4.4.3 若需方有要求时，试样从筒形锻件本体上切取后，试样可进行模拟焊后热处理或阶梯冷却试验。

4.4.4 热处理完成后要及时进行标识移植，保证产品的可追溯性。

4.4.5 需方有实体测温要求时，每炉至少应放置 2 支负载热电偶监测筒形锻件实体温度并记录，热电偶上下各 1 支，交叉 90° 放置。

4.4.6 筒形锻件在最终热处理前可焊接截面至少为 $t \times t$ (t 为筒形锻件最终热处理的有效厚度) 的热缓冲环或截面至少为 $t \times t$ 、弧长至少为 $3t$ 的环段。

4.5 机械加工

4.5.1 筒形锻件机加工后外形尺寸及表面质量应符合订货图纸要求。

4.5.2 当筒形锻件粗加工交货时，合同中未注公差的偏差时，其允许公差应符合表 1 和表 2 的规定。

表1 粗加工未注尺寸公差的偏差

单位为毫米

公称尺寸	3000~6000	6000~8000	8000~10 000
偏差	± 2	± 3	± 4

表2 粗加工圆角半径和倒角高度偏差

单位为毫米

公称尺寸	3~6	6~30	30~120	120~400
偏差	± 0.5	± 1	± 2	± 4

5.1 化学成分和力学性能

- 5.1.1 钢的牌号、化学成分及力学性能应符合 GB/T 1591、GB/T 33083、GB/T 33084、JB/T 6398、NB/T47008、NB/T 47009 及 NB/T 47010 的规定。
- 5.1.2 碳素钢规定元素的成分分析允许偏差按表 3 执行。
- 5.1.3 合金钢规定元素的成分分析允许偏差按表 4 执行。
- 5.1.4 不锈钢规定元素的成分分析允许偏差按 GB/T 222 执行。
- 5.1.5 其他材料锻件的牌号、化学成分及力学性能按相应标准规定执行。

表3 碳素钢成品化学成分允许偏差

元素	规定化学成分范围%	横截面积 cm ²					
		≤650	>650~1300	>1300~2600	>2600~5200	>5200~10 400	>10 400
		超过规定值上限或下限的允许偏差值/%					
C	≤0.25	±0.02	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05	±0.05
	>0.25~0.50	±0.03	±0.04	±0.04	±0.05	±0.06	±0.06
	≥0.50	±0.04	±0.05	±0.05	±0.06	±0.07	±0.07
Si	≤0.37	±0.02	±0.03	±0.04	±0.04	±0.05	±0.06
	>0.38	±0.05	±0.06	±0.06	±0.07	±0.07	±0.09
Mn	≤0.90	±0.03	±0.04	±0.05	±0.06	±0.07	±0.08
	>0.90	±0.06	±0.06	±0.07	±0.08	±0.08	±0.09
P	≤0.025	+0.002	+0.002	+0.003	+0.003	+0.004	+0.004
S	≤0.025	+0.002	+0.002	+0.003	+0.003	+0.004	+0.004
注1：截面积指筒形锻件毛坯状态的最大横截面积。							
注2：成分范围指筒形锻件规定钢号的成分范围。							

表4 合金钢成品化学成分允许偏差

元素	规定化学成分范围%	横截面积 cm ²					
		≤650	>650~1300	>1300~2600	>2600~5200	>5200~10 400	>10 400
		超过规定值上限或下限的允许偏差值/%					
C	≤0.30	±0.01	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05	±0.05
	>0.30~0.55	±0.02	±0.04	±0.04	±0.05	±0.06	±0.06
Si	≤0.37	±0.02	±0.03	±0.04	±0.04	±0.05	±0.06
	>0.37~1.40	±0.04	±0.06	±0.06	±0.07	±0.07	±0.09
Mn	≤1.00	±0.03	±0.04	±0.05	±0.06	±0.07	±0.08
	>1.00~1.90	±0.04	±0.06	±0.07	±0.08	±0.08	±0.09
P	≤0.025	+0.005	+0.005	+0.007	+0.007	+0.010	+0.010
S	≤0.025	+0.005	+0.005	+0.005	+0.005	+0.006	+0.006
Cr	≤0.90	±0.03	±0.04	±0.04	±0.05	±0.05	±0.06
	>0.90~2.10	±0.05	±0.06	±0.06	±0.07	±0.07	±0.08
	≥2.10~2.70	±0.10	±0.10	±0.12	±0.14	±0.15	±0.16

表4 合金钢成品化学成分允许偏差（续）

元素	规定化学成分 范围%	横截面积 cm^2					
		≤ 650	$>650 \sim 1300$	$>1300 \sim 2600$	$>2600 \sim 5200$	$>5200 \sim 10\ 400$	$>10\ 400$
		超过规定值上限或下限的允许偏差值/%					
Ni	≤ 1.00	± 0.03	± 0.03	± 0.03	± 0.03	± 0.03	± 0.03
	$>1.00 \sim 2.00$	± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.05
	$\geq 2.00 \sim 4.50$	± 0.07	± 0.07	± 0.07	± 0.07	± 0.07	± 0.07
Mo	≤ 0.30	± 0.01	± 0.02	± 0.02	± 0.02	± 0.03	± 0.03
	$>0.30 \sim 0.60$	± 0.02	± 0.03	± 0.03	± 0.03	± 0.04	± 0.04
	$\geq 0.60 \sim 0.80$	± 0.03	± 0.04	± 0.05	± 0.06	± 0.07	± 0.08
V	≤ 0.10	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± 0.01	± 0.01
	$>0.10 \sim 0.30$	± 0.03	± 0.03	± 0.03	± 0.03	± 0.03	± 0.03
Nb	≤ 0.050	± 0.02	± 0.02	± 0.02	± 0.02	± 0.03	± 0.03
Ti	≤ 0.10	± 0.02	± 0.02	± 0.03	± 0.03	± 0.04	± 0.04
W	≤ 1.00	± 0.03	± 0.03	± 0.03	± 0.04	± 0.04	± 0.04
	$>1.00 \sim 1.20$	± 0.05	± 0.05	± 0.06	± 0.07	± 0.07	± 0.08
Al	$>0.70 \sim 1.10$	± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.07	± 0.07	± 0.09
注1：截面积指筒形锻件毛坯状态的最大横截面积。							
注2：成分范围指筒形锻件规定钢号的成分范围。							

5.2 表面及内部质量

- 5.2.1 筒形锻件表面不应有裂纹、缩孔、折叠等缺陷，表面质量应符合图纸要求。
- 5.2.2 筒形锻件内部不得有白点、裂纹等缺陷。若发现有白点的锻件应予以报废。
- 5.2.3 筒形锻件应进行超声检测。当需方有磁粉检测或渗透检测要求时，按供需双方协商的规定执行。
- 5.2.4 无损检测的检测方法、部位和质量等级要求应在图纸或技术要求中注明。

6 检验规则与试验方法

6.1 化学成分分析

6.1.1 熔炼分析

6.1.1.1 每炉（包）钢水应取样进行熔炼分析，分析结果应符合相应标准的化学成分要求。多炉合浇的大钢锭，应报告权重平均分析结果。

6.1.1.2 当无法进行熔炼分析时，允许用成品分析代替熔炼分析，其分析结果应符合成品分析要求。

6.1.2 成品分析

成品分析试样可根据需方要求取自筒形锻件本体或其延长部分，也可取自力学性能试样上。

6.1.3 化学分析方法

化学成分分析方法应按GB/T 223的规定，也可按GB/T 4336的规定。化学分析用试样的取样和制样方法应按GB/T 20066的规定。

6.2 力学性能试验

6.2.1 检验项目和取样数量

6.2.1.1 筒形锻件应逐件进行力学性能检验。每件至少在筒形锻件圆周上间隔 180° 位置取两组试样。每组试样至少包含 1 个化学成分分析试样，1 组拉伸试样、1 组（3 个）冲击试样。需方有额外要求时，应在合同中注明。

6.2.1.2 筒形锻件应逐件进行表面硬度检测，至少在筒形锻件四条母线对应的表面上检测 3 个位置，表面硬度差不超过 40HB。

6.2.1.3 当力学性能作为验收指标时，则表面硬度不作为验收指标，仅用于检验产品硬度的均匀性。当表面硬度作为验收标准时，应在图样或技术要求中注明。

6.2.2 取样位置和方向

6.2.2.1 筒形锻件的拉伸、冲击试样应取自锻件本体或其延长部位。筒形锻件一般取切向（圆周方向）试样；如需方有特殊要求时，也可取径向或轴向试样。

6.2.2.2 筒形锻件在本体或延长部位取样时，试样一般取自壁厚的二分之一处（见图 3）。




图3 筒形锻件取样位置

6.2.2.3 如筒形锻件采用仿形轧制技术成形，成形截面应预留足够取样余量，或与需方商定取样位置。

6.2.2.4 当采用焊接热缓冲环或环段时，试样取自筒形锻件上被热缓冲环或环段所热缓冲的部位。当采用热缓冲环段时，试样应取自锻件上对应于热缓冲环段中间 1/3 弧长下 13mm 的部位。

6.2.2.5 如需方有特殊要求，经供需双方协商，取样位置和方向可进行调整。

6.2.3 试验方法

6.2.3.1 拉伸试验

室温拉伸试验应符合GB/T 228.1中的规定。

6.2.3.2 冲击试验

冲击试验应符合GB/T 229中的规定。

6.2.3.3 硬度试验

布氏硬度试验应符合GB/T 231.1中的规定。

6.2.3.4 低倍检验

低倍检验应符合GB/T 226中的规定。

6.2.3.5 金相检验

筒形锻件的平均晶粒度的测定应符合GB/T 6394中的规定；非金属夹杂物的测定应符合GB/T 10561中的规定；显微组织应符合GB/T 13299中的规定。

6.2.3.6 晶间腐蚀

晶间腐蚀试验应符合GB/T 4334中的规定，或供需双方协商确认的其它标准。

6.2.3.7 超声检测

超声检测应符合NB/T 47013.3中的规定，或供需双方协商确认的其它标准。

6.2.3.8 磁粉检测

磁粉检测应符合NB/T 47013.4中的规定，或供需双方协商确认的其它标准。

6.2.3.9 渗透检测

渗透检测应符合NB/T 47013.5中的规定，或供需双方协商确认的其它标准。

6.2.3.10 其他

当需方有特殊要求时，可进行高温强度、低温韧性、晶粒度、夹杂物、金相组织及其他补充试验，检验方法和验收标准由供需双方协商确定。

6.2.4 试样

6.2.4.1 拉伸试样采用GB/T 228.1中的R4号标准圆截面试样。

6.2.4.2 冲击试样采用GB/T 229中的标准V形缺口试样。切向试样、径向试样的V形缺口朝向筒形锻件上或下端面，轴向冲击试样的V形缺口朝向筒形锻件中心。参见图4。




图4 冲击试样缺口朝向

7 复验和重新热处理

7.1 拉伸试验结果不符合要求时，可在受检筒形锻件原试样相邻部位截取双倍拉伸试样进行复试，如果复验结果全部符合要求，则该筒形锻件判为合格。

7.2 当拉伸试样的断裂面与标记端点之间距离小于 $L_0/3$ ，而断后延伸率未达到标准规定时，试验视为无效。允许补做同样数量试验的试样。

7.3 冲击试验结果不符合要求时,允许从筒形锻件上原试样相邻部位再取一组(3个)试样进行测试,如果在第二组试样实验后,同时符合下列条件,该锻件合格:

- a) 六个试样的平均值不低于规定的最小值;
- b) 低于规定最小值的试样不超过两个;
- c) 低于规定值 70%的试样不超过一个。

7.4 当力学性能试验或复验不合格时,筒形锻件可以进行重新热处理,并重新取样试验。重新热处理(重新奥氏体化)的次数不得超过 2 次,回火次数不限。

7.5 如果晶间腐蚀试验不合格,应拒收。不允许重新进行复验和重新热处理。如果是因为试验设施有问题或是试样缺陷引起的不合格,则应重新试验。

8 标识及可追溯性

8.1 成品包装前筒形锻件外圆表面应张贴锻件检验合格证。

8.2 钢印标识应采用无应力钢印打在筒形锻件上(采用钢锭作为筒形锻件加工原材料时,相当于钢锭的水口端或需方指定部位),打印标识深度 $\geq 0.3\text{mm}$,打印位置和方式应不影响筒形锻件最终使用。

8.3 筒形锻件产品标识应包含以下内容:

- a) 制造单位(或代号);
- b) 订单编号;
- c) 图纸编号及版本号;
- d) 材料代号;
- e) 炉号;
- f) 锻件代号。

9 包装和运输

9.1 按订货合同的规定执行。

9.2 在制造、加工和运输过程中应避免可能引起的变形及磕碰,做好防护措施。

9.3 筒形锻件包装前应无锈蚀、油污、灰尘等污染物。如客户无特殊要求,筒形锻件包装应用聚乙烯拉伸膜缠绕锻件本体,防止锈蚀、损伤。

10 质量证明书

筒形锻件交货时附有质量证明书,质量证明书至少应包含以下内容:

- a) 制造单位;
- b) 订货合同号;
- c) 技术条件或执行标准;
- d) 材料牌号、炉批号、热处理炉号、锻件编号和数量;
- e) 原材料质量证明书复印件(加盖制造单位质量检验合格专用章);
- f) 化学成分、力学性能、金相组织、非金属夹杂物、晶粒度、无损检测等各项检测报告;
- g) 热处理报告及曲线图(复印件);
- h) 尺寸及形位公差检测报告;
- i) 合同中规定的附加要求的检测报告;
- j) 检验单位及检验人员签章。

附 录 A
(资料性)
锻轧式大型筒形锻件订货要求

A.1 订货要求

- A.1.1 需方应在订货合同或协议中注明筒形锻件采用的标准、锻件组别、材料牌号、相应的技术要求和检验项目以及其他附加说明。
- A.1.2 需方应提供订货图样。
- A.1.3 当需方有特殊要求(如高温强度、低温韧性、晶粒度、非金属夹杂物及金相组织等)时,应经供需双方商定。

附 录 B

(资料性)

锻轧式大型筒形锻件机械加工余量与公差

B.1 锻轧式大型筒形锻件机械加工余量与公差表

表B.1 锻轧式大型筒形锻件机械加工余量与公差表

单位为毫米

高度 H	成品外径									
	3500 ~4000	>4000 ~5500	>5500 ~6000	>6000 ~6500	>6500 ~7000	>7000 ~7500	>7500 ~8000	>8000 ~8500	>8500 ~9000	9000 以上
	机械加工余量 a 及公差									
1500 ~ 1700	45±15	50±16	50±16	55±18	60±20	60±20	65±21	70±23	75±25	80±26
1701 ~ 2000	50±16	50±16	55±18	60±20	60±20	65±21	70±23	75±25	80±26	90±30
2001 ~ 2300	50±16	55±18	60±20	60±20	65±21	70±23	75±25	80±26	90±30	100±33
2301 ~ 2600	55±20	60±20	60±20	65±21	70±23	75±25	80±26	90±30	100±30	105±35
2601 ~ 3000	60±20	60±20	65±21	70±23	75±25	80±26	90±30	100±30	105±35	110±37
注1：本表机械加工余量和公差适用于碳素钢、合金钢经自由锻扩孔、轧环成形的锻件；对尺寸超出本表的同类锻件可由工艺人员确定余量和公差；大型不锈钢、高温合金及其它有色合金筒形锻件可参照本表制定余量。 注2：筒体长度方向余量：两端取试样时，除正常高度余量外需在筒节两端再加 200 mm；单边取样时，除正常高度余量外需在筒节长度再加 100 mm。 注3：本表不包含加高、加大取样要求的机械加工余量和公差。当客户有要求时，由工艺人员根据取样要求自行确定机械加工余量和公差。										

中 国 锻 压 协 会 标 准

标准名称:锻轧式大型筒形锻件 通用技术条件
标准编号: T/CCMI 17—2022

中国锻压协会出版
北京市昌平区北清路中关村生命科学园博雅C座10层
邮编: 102206
网址: www.chinaforge.org.cn
标准委员会电话: 86-010-53056669

如有印装差错 由中国锻压协会标准委员会调换

版权专有 侵权必究
举报电话: 86-010-53056669